



呼び径 mm	外長 (Length) mm	外幅 (Width) mm	第1種 (kN)		第2種 (kN)		1m当たりの計算 重量 参考値 (kg)
			使用荷重	耐力試験荷重	使用荷重	耐力試験荷重	
6	36	21	2.6	6.7	-	-	0.71
8	48	28	4.7	11.8	-	-	1.25
9	54	31.5	6.0	14.9	-	-	1.58
11	66	38.5	8.9	22.6	-	-	2.36
13	78	45.5	12.4	31.2	15.2	38.0	3.30
16	96	56	18.8	47.2	23.1	57.5	5.00
19	114	66.5	26.7	66.6	32.6	81.1	7.04
22	132	77	35.7	89.2	43.7	108.7	9.44
25	150	87.5	46.1	115.2	56.4	140.4	12.19
28	168	98	57.9	144.6	70.7	176.1	15.29
30	180	105	66.4	165.9	81.2	202.1	17.55
32	192	112	75.5	188.8	92.4	230.0	19.97
34	204	119	85.2	213.1	104.3	259.6	22.55
36	216	126	95.5	238.9	116.9	291.0	25.28
38	228	133	106.5	266.2	130.3	324.3	28.16
40	240	140	118.0	295.0	144.4	359.3	31.20
42	252	147	130.0	325.2	159.2	396.1	34.40
44	264	154	142.8	357.0	174.7	434.8	37.76
46	276	161	156.0	390.1	190.9	475.2	41.27
48	288	168	169.9	424.8	207.9	517.4	44.93
50	300	175	184.4	460.9	225.6	561.4	48.75

材質 第1種 JIS G 3505のSWRM, SWRM6, SWRM8, JIS G 3532のSWM-B
又はJIS G 3101のSS400

第2種 JIS G 3105のSBC490又はKSBC50

注記 KSBC50は、財団法人日本海事協会鋼船規則によるものを示す。